



## 塗裝參考 / 實木全開放型塗裝

品名	型號	重量比	待乾時間 (25°C)	說明
<b>1</b> PU 單液透明漆 PU 香蕉水	PU-100 -	1 1	2 小時	以十字形噴塗為主， 待乾後 → #400砂紙 砂磨
<b>2</b> 優力不變黃 平光面漆 優力不變黃硬化劑 環保無苯優力香蕉水	PU-K-85% PU-K-B NT-3	4 1 6~8	40 分鐘	以十字形噴塗為主。 如需再次塗裝可待乾 後 → #400砂紙砂磨 → 再次塗裝

### ★ 注意事項：

1. PU 單液透明漆取料後，請立即密封上蓋，並近期內使用完畢此產品，以免變質。
2. 已稀釋過的單液透明漆，不可倒回原裝桶。
3. PU 單液透明漆噴塗後，若超過2小時以上，需再次砂磨才可噴漆，避免層間密著不良。
4. PU-K 塗料系列不含八大有毒重金屬.甲醛.苯類(TVOC).石棉.輻射，達綠建材標準。
5. PU-K 塗料系列專為毛孔開放施工而開發，紋路整齊，不變黃、效果奇佳。
6. PU-K 塗料系列具有良好的硬度、密著、耐刮、耐磨、耐黃、耐冷熱水等優異性能。
7. 環保無苯優力開放耐磨平光面漆有PU-K-85%、PU-K-95%、PU-K-105等各種光澤度。
8. PU-K塗料系列適用於 (a).白色、淺色木材及家具 (b).有耐黃要求專用